

# 乾燥珪砂 粒度表

株式会社 ジェイ フリート

〒314-0113 茨城県神栖市横瀬2934-33

TEL 0299-90-5781 FAX 0299-90-5782

注: 下記のデータは目安であり範囲の中で多少の変動があります

mesh	10	14	20	28	35	48	65	100	150	200	270	PAN
呼び寸法(mm)	1.70	1.18	0.85	0.60	0.42	0.30	0.21	0.15	0.10	0.075	0.053	
鹿島珪砂3号	0.0	53.3	45.6	0.9	0.1	0.1						

mesh	10	14	20	28	35	48	65	100	150	200	270	PAN
呼び寸法(mm)	1.70	1.18	0.85	0.60	0.42	0.30	0.21	0.15	0.10	0.075	0.053	
鹿島珪砂4号		1.1	28.3	45.6	19.2	5.1	0.6	0.1				

mesh	10	14	20	28	35	48	65	100	150	200	270	PAN
呼び寸法(mm)	1.70	1.18	0.85	0.60	0.42	0.30	0.21	0.15	0.10	0.075	0.053	
鹿島珪砂4.5号		0.1	15.5	31.1	33.7	16.4	3.1	0.1	0.0			

mesh	10	14	20	28	35	48	65	100	150	200	270	PAN
呼び寸法(mm)	1.70	1.18	0.85	0.60	0.42	0.30	0.21	0.15	0.10	0.075	0.053	
鹿島珪砂5号				0.0	15.4	30.2	25.3	21.1	7.1	0.8	0.1	

mesh	10	14	20	28	35	48	65	100	150	200	270	PAN
呼び寸法(mm)	1.70	1.18	0.85	0.60	0.42	0.30	0.21	0.15	0.10	0.075	0.053	
鹿島珪砂6号					0.0	15.4	31.2	38.2	11.3	3.8	0.1	0

mesh	10	14	20	28	35	48	65	100	150	200	270	PAN
呼び寸法(mm)	1.70	1.18	0.85	0.60	0.42	0.30	0.21	0.15	0.10	0.075	0.053	
青森珪砂4.5号			5.4	18.3	29.2	27.0	19.2	0.8	0.1			